

siyah 50\*70 135 gr. mat kuşe mat vernik **revolta** net: 2500 tük 50\*70 brut: 2600 tük 50\*70

*ZR53 has seen the potential in you, you have the power of nano!  
Go on with Glasshield and Cabincare!*



*You have it.  
Professional!  
Read the manual*

## TR Turkish

**Bu ürün yanlış uygulanırsa ancak isik zımpara ve pasta yardımıyla düzeltilebilir. İstenmeyen bir sorun oluşmaması için bu uygulama kitapçığı dikkatlice okunarak web sitemizdeki uygulamaya videosu seyredilmelidir.**

### Kullanım Alanları

Oto kaportası ve jantları, plastik tampon ve siyah plastik trimler, kaput alt siyah plastik aksamlar, farlar

### Nerelere Uygulanmaz?

Cam yüzeyler, boyalı plastik yüzeyler, krom kaplama ve metal yüzeyler, lastikler, cam lastikleri ve tekstil yüzeyler. Yeni tamir boyası yapılmış araçlara uygulanmaz.

### Uygulama Şekli ve Tüketim

ZR53 Nano boya koruma, sun kullanıcıların oto kaporta, jant ve diğer metal ve plastik yüzeylerine kolayca uygulanabileceği şekilde geliştirilmiştir. Ürünün uygulanması araç tipine göre 60 dk ile 90 dk arasında sürer. Profesyonel kullanıma uygun bir ürün olduğundan talimatları tümüne uygulamadık aks takdirde istenilen sonuçlar alınmaz ve yanlış uygulanın ürün araç üzerinden ancak zımpara ve pasta işlemi ile giderilebilir. Uygulanacak yüzey kirden, yağdan, cilâ, serp vb.'den tamamen arındırılm ve kuru olmalıdır. Uygulanacak yüzeyde deterjan, sabun kalıntısı olmadığının emin olun. Yüzey su ile iyice durulsun. Uygulama öncesinde yüzeydeki kılcal çizikler pasta işlemi uygulanarak giderilceği takdirde ZR53 etkisi daha güçlü olacaktır. Profesyonel uygulamaya için önerilen uygulama, araç dış yüzeyinin yıkama kuruluması, cila v.b. artıklardan arındırılması, gerekirse kıl ile temizlik ve pasta işlemi, yüzeyin pasta artıklarından ykanarak arındırılması ve iyice kurulmasıms, ZR53 uygulaması şeklidir. ZR53 şu şekilde uygulanır. Ürün ile birlikte verilen uygulamaya ped dierini ve iki adet mikrofiber parlatma bezlerini dörde eşit şekilde katlayarak hazırlayın. Uygulanıtan tavan, kaput, ön panjir, çamurluklar ve yan kapılar sırasıyla yapılmass önerilir. Sıyıy bırak, kez çıkaklayın. Kilitli kapadı açarak ped işe üzerine koyup, işleyi bas asıyđ çevirmek sureli ile her seferde yaklaşık 0,8 ml ürün uygulamaya pedine aktarılmış olur. Bu şekilde, metrekare başına 4 ila 5 seferde ped üzerine yeterli miktarda ürün alınır. Standart sedan bir araçta, tavanın yansı için 4 ila 5, ön kaputun yansı için 3 ila 5, çamurluklar için 2 ila 3, her bir kapı için 4 ila 5 seferde ürün uygulamaya ped üzerine aktarılır. Yüzeyi ürün yemiyorsa ve eşit dağılmıyor ise az, yüzeydeki buğunum gitmesi zor ve uğraşmızo oluyor ise gereğinden fazla ürün kullanılıyor demektir. Pedin bir ucuna alınan ürünün hafifçe

## EN English

**If this product is applied wrong, it can only be corrected with wet sanding and polishing. Read this application manual carefully and watch the video on the web site to avoid undesired results.**

### Application Surfaces

Car, boat and other transport vehicles (Train, Aircraft etc), all lacquered painted body and lights, black plastic trim surfaces, rims, bumpers, engine, hard non-painted plastic parts.

### Do not apply on

Non lacquered painted plastic parts, freshly painted parts (wait until 3 months pass), non-original or low quality paint jobs, glass, tires, car interior surfaces, window seals

### Application

Prepare the surface properly. Wash the car thoroughly. Apply clay bar, polishing with appropriate and required cutting compounds and machines. Better NOT use a silicone and wax ingradients cutting compound. Apply Nasiol Clean to remove last residues and dry the car completely. Ensure that there is no risk of water dripping onto partially cured coating from trim parts or seals. We recommend using pressurized air to blow any excess water from trim areas. It takes 60-90 mins to apply depending on vehicle surface area.

If water does drip onto partially cured coating we recommend repolishing the affected area and reapplying ZR53. Application surface must be free of any dirt, water and detergent residues to achieve best results.

Make sure the surface you are working on is cool and out of direct sunlight. Application should be done in a closed space. The temperature must be between 5-30 °C. If the temp is higher than 30°C, or humidity is higher than 50%, apply the product by parceling the surface to 50x50 cm areas. Wear nitrile gloves while applying products. Gently shake bottle a few times and open the lid. Tip the bottle of ZR53 on cotton applicator

## DE Deutsch

### Nasiol ZR53 Nano.Lackoberflächenschutz Anwendungsformular

Anwendungsbereiche: Motorhaube, Felgen, lackierte Karosserieteile aus Kunststoff, Scheinwerfer

Bitte nicht applizieren auf diese Bereiche: Autoscheiben, unlackierte Flächen am Autos, Textilflächen, Flächen mit Chrombeschichtung, reine Metallflächen

### Applikation und Verbrauch des ZR53

ZR53 Nano.Lackoberflächenschutz zeichnet sich mit einfacher Applikationsart für Endnutzer aus. Applikation dieses Produkts dauert je nach Auto ca. zwischen 60 min. bis 90 min... Um beste Resultate herauszubekommen, ist die Applikation nach diesem Anwendungsformular durchzuführen. Ansonsten trifft es erwünschte Ergebnisse nicht.

Zu applizierende Oberfläche muss von Dreck, Öl, Wasser, Putzmaterialien komplett befreit werden und trocken sein. Bitte vergewissern Sie sich davon, dass sich kein Restmaterialien von Seife, Reinigungsmittel auf der zu applizierenden Oberfläche befindet. Vor der Applikation waschen Sie die Oberfläche noch mal ab. Bei Oberflächen ohne Kapillarkratzen wirkt ZR53 besser aus. Für professionelle Applikation bitte verwenden Sie trockene Sellen des gefalteten Mikrofasertuches alle zwei Karosserieteile. Nach dem Aufsprühen eines Karosserieteils ist Oberfläche mit Hilfe eines Mikrofibertuches ohne stark anzudrücken in kreisförmigen Bewegungen zu glänzen. Anschließend wischen Sie die applizierte Fläche mit der anderen Seite des Mikrofibertuches bis die Oberfläche glänzend und glatt wird. Dann beenden Sie den Prozess nach der Applikation anderer Karosserieteile. Seien Sie sicher, dass keine applizierte Fläche bei Übergängen überlapp bleibt. Halten Sie den Deckel des ZR53 geschlossen während der Wischprozesse. Es ist zu empfehlen, dass große Flächen wie Motorhaube, Dachplatte in zwei eingeteilt durchgeführt werden. Die temperatur muss zwischen +5°C - +30°C betragen. Wenn die temperatur höher als 30°C oder die Luftfeuchtigkeit ist höher als 50% das produkt durch parzellierung der oberfläche zu 50x50 cm bereichen.

## KO Korean

완벽한 제품 시공을 위해 본 안내서를 신중히 읽어보신 후 시공 안내 동영상상을 보시기 바랍니다.

만일, 제품 사용방법이 잘못되었다면, 동영상과 물리상태를 꼭꼭 재확인할 수 있습니다.

### 제품 시공 표현

자동차, 보트 및 이에 준하는 이송수단(기차, 비행기, 모든 페리트) 처리된 표면 표현, 흑색 플라스틱 트림, 휠, 범퍼, 엔진, 갈라 플라스틱 등

### 사용 불가 품목

비광택 페인트 처리된 플라스틱 부속, 최근 페인트된 부품(최소 3개월 경과 요함), 자동차 페인트 처리된 부품, 유리, 타이어, 자동차 인테리어 라이너 등

### 사용 방법

시공 전 표현을 준비합니다.

완벽하게 세정한 후 클레이 바로 표현을 정리합니다. 그리고 적절한 커팅 공파운드를 기기를 사용하여 물리상태를 진행합니다.

실리콘과 왁스 성분의 커팅 공파운드를 사용하지 않는 것을 권장합니다.

차 외관에 남아 있는 여분의 잔여물을 나지를 클레이를 사용하여 제거합니다. 트림부 혹은 일부에서 경화될 코팅 표현으로 물기가 떨어질 위험이 없는지 확인합니다.

물기의 잔여물이 남아 있을 위험이 있는 곳에 에어컨 사용후 물기를 제거할 것을 권장합니다.

만일 물기가 코팅 진행부에 떨어진다면, 해당 표현에 차 물리성 및 ZR53의 재사용을 권장합니다.

시공 표현은 어떠한 면이나 잔여물 및 물기가 없는 상태로 진행될 때 최고의 성능을 보입니다.

시공 장소는 환기가 잘되고 직사광선이 차단된 곳에서 해야합니다.

시공 장소는 단열있는 공간에 줄으며, 5-30 °C 사이의 온도가 유지되는 곳을 권장합니다.

만일, 온도가 30 °C 이상이거나, 혹은 습도가 50% 이상이라면, 각 시공 열(50x50 cm)을 만드신 후 사용하시기 바랍니다.

baştararak uygulanacak panele eşit şekilde doğrusal hareketler ile yayın. Bir adet kssa tüyü, bir adet uzun tüyü olmak üzere iki farklı mikrofiber bez kutu içeriğinde bulunmaktadır. Kısa tüyü bez ile ilk parlatma, uzun tüyü bez ile son parlatma işlemi yapılır. Dörde katlanmış kısa tüyü mikrofiber parlatma bezlerinin her bir tarafı ile en fazla iki panelin parlatma işlemini yapın ve iki panelde bir katlanmış bezlerin farklı taraflarını kullanın. Tek panel için yayma işlemi bittiğinde mikrofiber bir bez ile dairesel hareketler yaparak ve fazla bastırmadan paneli parlatın. Aynı işlemi diğer panellere uygulayarak işlemi tamamlayın. Paneller arası geçişlerde silinmemiş ve uygulanmamış yüzey kalmadığına emin olun. Her bir panele uygulama arasındaki ZR53 şişesini kapalı tutun. Panel iğnide yer alan plastik trim alanlarına da ürünü uygulayın ve mikrofiber bez ile parlatın. Araç tavan paneli gibi geniş alanlara sağ ve sol iki paneli çekilinde iki seferde uygulamaya yapılıması önerilir. Jant uygulaması, tüm panellere uygulamaya yapıldıktan sonra yapılabilir. Motor temizliği yapılmış ise kaporta ile aynı uygulamaya şekli ile motor plastik aksamları da koruma altına alınabilir. Uygulanıtan tek seferde ve tek kat olarak yapılması önerilir. Uygulama için olması gereken tüketim miktarları yaklaşık şu şekildedir. Uygulama bitikten sonra, kullanılan bezler sertleşeceği için kaporta gibi hassas bölgelerde kullanılmamalıdır.

Küçük Araç- 30-35 ml (A-B sınıfları)  
Standart Araç- 35-40 ml (C-D sınıfları)  
Büyük Araç- 40-50 ml (E,SUV sınıfları)

### Mükemmel Uygulama İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

Özellikle araç trim bölgelerinde ve kaportada herhangi su kalıntısı kalmadığından emin olun, su ile temas eden ZR53 hemen kirlenir ve yüzeyden ancak polisaj ile çıkarılabilir. Ortamdaki tozun yüzeye yapışmasını engellemek için mümkün mertebe en tozsuz ve mükemmese kapalı ortam seçin. Uygulanıyana direkt güneş ışığı almayan tercihen 5-30 santigrat derece sıcaklık aralığındaki ortamda yapın. 30 santigrat derece üzeri sıcaklıklarda ve spin nemli ortamlarda (>95%) çok hızlı kuruma gözlemlenirse panellere iki katman halinde uygulama yapılabilir. 5-15 santigrat derece arası sıcaklıklarda, parlatma işlemi öncesi 2 ila 3 dakika beklenbilir. Uygulama pedi ile en fazla iki panele uygulamaya yapılması önerilir ve pedler kullanıldıktan sonra atılmalıdır. Uygulama yüzeyinde 2 saat sonra Nasiol ZR53 Nano boya koruma etkisi başlar. Aşırma ve detanjantlara karşı tam dırenc, uygulandıktan 48 saat sonra sağlanır.

### Saklama Koşulları

Ürün orijinal şişesinde 12 ay boyunca -3°C'ile +30°C arasında etkisini kaybetmeden saklanabilir. Ürün açıldıktan sonra bir hafta içerisinde tüketilmelidir.

pad 4-5 times for the right amount of product for one panel as shown on application video. One panel is around 1 square meter. Use one cotton applicator pad for two panels at most.

Apply the product with pad to the surface, with a gently pressure and moving in vertical lines until you have covered the entire area. This takes around 75 seconds to apply. There are two microfiber cloths included in the box: one with shorter fibers for initial buffing, and one with longer fibers for the final buffing. Use one with shorter fibers first for the best result. Immediately wipe the panel with microfiber buffing cloth just after buffing formation on surface, otherwise ZR53 cures rapidly and can only be corrected by heavy cutting compound or wet sanding with 2000 grit paper. Buff the panel with circular movements and with a gentle pressure to not to damage unformed nano coating. Fold the cloth in order to obtain 8 sides and use every side of the microfiber for best results. Buff until there's no haze and residue.

One layer coating is enough to ensure durability. If desired a second layer can be applied after all car application is finished.Allow to cure for initial 24 hours, protecting it from abrasion, water and other chemicals. ZR53 will completely cure and achieve its toughness in 48 hours.

Use microfiber buffing cloths cannot be used on sensitive surfaces like car body again after the application due to crystallization on them.

Approximate product consumption for cars:

Small Automobiles - 30-35 ml (A-B)

Medium Automobiles - 35-40 ml (C-D)

Big Automobiles - 40-50 ml (E,SUV)

### Storage

Product can be stored in unopened original container for 12 months at -3°C to +30°C once opened, it is recommended to consume product within 1 week.

Abschließend kann dies auf Felgen appliziert werden. Für hervorragende Resultate ist ZR53 in einem Vorgang als eine Schicht anzuwenden. Da verwendete Mikrofibertücher nach der Verwendung hart werden, dürfen sie besonders zum Wischen der empfindlichen Bereiche wie Motorhaube nicht genutzt werden.

**Verbrauch**  
Kleine Autos - 30-35 ml (A-B)  
Standard Autos - 35-40 ml (C-D)  
Große Autos - 40-50 ml (E,SUV)

Bereiten Sie ZR53 mit zugeschickten Applikationspads vor und stellen Sie noch zwei Mikrofibertuch zum Wischen bzw. Glänzen der Oberfläche zur Verfügung. Dieses Produkt ist nach dieser Reihe Dachplatte, Motorhaube, Frontspoiler, Kotflügel, Seitentüre und anschließend Felgen anzuwenden. Vor der Anwendung schützen Sie ZR53 und öffnen Sie den geschlossenen Deckel. Positionieren Sie das Applikationspad so, dass es zugekehrt auf der Flasche steht. Dann drehen Sie die Flasche einmal. Mit einer Drehbewegung werden ca. 0,8ml von ZR53 übertragen. Auf diese Art und Weise werden 4-5 Mal für.

### Lagerung

Produkt kann im ungeöffneten originalbehälter für 12 monate bei -3°C bis +30°C gelagert werden. Einmal geöffnet wird empfohlen, das produkt sollte innerhalb von 1 woche verbraucht werden.

제품 사용을 위하여 니트릴 장갑을 착용합니다.

가볍게 제품을 흔들 후 ZR53을 개봉하세요.

TPU ZR53을 적용 페인트에 4-5분 가볍게 흔들어준 후 시공안내 동영상처럼 사용하는것이 바람직 합니다. 한 페일은 약 1 정도로 보시고, 적용 페인트가 건조된 뒤에 사용할 수 있습니다.

한 페일에 적용 페인트를 사용하는 시공 시간은 약 75초정도 소요됩니다.

케이스 내부에는 두개의 극세사천(솜)이 들어있습니다. 빨은 극세사천은 초기 버퍼시 사용하기에,

긴 오 극세사천으로 마감합니다. 빨은 극세사 천의 사용이 최고 결과를 냅니다.

ZR53이 적용된 표면에 비하면 현상이 보이면, 극세사 천으로 빠르게 버림을 진행해 주세요.

그 후 ZR53은 빠르게 경화되고, 이 시간을 놓칠 경우 물연마와 커팅 공파운드를 통해야만 바로 잡을 수 있습니다.

버퍼시 나노 코팅의 손상을 막기 위하여 극세사천을 가볍게 흔들어 버퍼에 주시기 바랍니다.

한 단계 코팅으로 제품의 저속 기판까지 코팅해 저속을 보장하며, 만약 이중 코팅을 진행 할시라면 한 단계 코팅을 모두 마감한 후 진행하시기 바랍니다.

행이 발생할 수 있는 화학 물질 혹은 물기로 인한 제품 손상을 막기 위해 24시간의 경과 시간을 필요로 하며, 48시간이 지난 후에 최고의 효율을 보입니다.

버퍼에 사용된 극세사 천의 사용면은 ZR53으로인하여 경화되었으므로, 민감한 표면에 재사용하지 않아야 합니다.

시공상 실수를 방지하기 위하여 시공 안내 비디오를 꼭 보시기 바랍니다.

각 자동차용 대략적인 제품 사용량:

소형차 - 30-35 ml (A-B)

중형차 - 35-40 ml (C-D)

대형차 - 40-50 ml (E,SUV)

## TL Tagalog

ZR53 ay isang pantapos sa pag pinta ng sistemang protection laban sa epekto ukol sa kapa ligtan,ito ay kaka ibang teknolohiya at nag bibigay daan ito,upang suklat ang isang makapal na patung at ito ay pinigilang ang iyong sasakyang laban sa taeng hayop at halimba ng asiduluan at itaw.pahang ang ZR53 sa babaw upang lumitaw o sumikat ang isang labis na hydrophobic sa babaw at nang magbig daan saayo upang lirisin ang iyong sasakyang ng madali at may ma babang oras at lakas,ang iyong sasakyang ay magigingmalinis at ma nanatiling higit pang malinis at ma kinita sa pa mamaglang ng ZR53.

mag pinta sa ibabaw ng sasakyang,bangka,at iba pang transportasyong mga sasakyang tulad ng tren,at mga sasakyang pang himpapawid at iba pa,ang katangian ng lacquered at law,itim n plastic,at sa ibabaw ng trim,hawag gamitin sa chromeage at hindi sa lacquered o pintura at sa bahagi ng plastic,lahat ng ng lacquered o pintura at plastic sa ibabaw.

### Application

I hindi ang pag ibabaw ng maayos ang ibabaw ay dapat na free ng anumang dum,tubig at sabong paniba o residue ilagay ang ZR53 sa 50ml na bote na may keg sa diameter ng 25, mag lagay ng 4 na beses ng ZR53sa isang bulak,application ped bilang palatas sa application video sa isang panel big sabihin tungkol sa 1 m²,lapat ito upang palatnin ang pag susubo sa application pad na may talubaba at igalaw hangang sa ma walan ng lugar,ito ay tumatagal ng 75 secondppag katapos i apply ang paneley dapat na iwped,pataba agad na may microfiber buffing cloth kung hindi ZR53 ma bilis n lunas at maasin lamang maging lama sa pa mamaglang ng pag putol ng compound,dalawang gilid ng micrifer ay dapat n gringa gamit para sa pinaka ma husay na resulta ng pag buffing at dapat na matapos hangang sa mawala ang manipis na ulap at residue ito ang pinaka mainam na gamitin ng dalawang microfiber cloth para sa ma husay na resulta,ang application temperature ay dapat sa pagitan ng 5-25c, kong ang temperature ay may mas mataas kaysa 25C, at ang kalamanig naman ay may mataas kaysa 95% ilagay ang product sa pagitan ng

## FI Finnish

### Nasiol ZR53 Käyttökohteet

Autot, veneet, junat, linja-autot, lentokoneet, moottoripyörät, rekka- ja kuorma-autot sekä muut kuukuneuvot. Kaikki lakatut maalipinnat, ajovallat, muoviosien pinnat ja vanteet.

Älä käytä tuotetta kromipinnoille, ei-lakatuille maataluilla muovipinnoille, lasipinnoille, auton sisäpinoille, renkasiin tai tiivisteisiin, alle 3 kuukauden ikäisiin maalipintoihin tai huonokuntoisiin maalipinnoille.

### Nasiol ZR53 käyttö-ohje auotille

Valmistele pinta huolellisesti. Alusta perusteellisesti auton pesulla. Suorita tämän jälkeen auton pesustus, jonka avulla poistat pinttjännemät likahuuakat. Kiihlota auto koneellisesti ja pese vielä kertaalleen. Puhdista pinta Nasiol Clean:llä poistaksesi loput lika- ja pölyjäämät. Kuivaa auto hyvin ja poista paineilmalla kosteus saumakohdista.

Ennen tuotteen käyttöä, katso Nasiol ZR53 tuotevideo [www.nasiol.fi](http://www.nasiol.fi) tai [www.nasiol.com](http://www.nasiol.com) sivuilta. Varmista, että yöttytettyä pinta on jäähtynyt ja suojaassa suoralla auringonvalolta. Käytä pakkauksen mukana tulleita nitriili-käsineitä. Ravista ZR53 pulloa muutamän kerän kyyvestä ja avaa korkki. Kostuta puuvillaisista levyilytyymyä pullostä noin 4-5 kertaa. Levitä kyyvestä (ei saa painaa kovaa) tynnyllä paneeli (sektorin) kerrallaan sekä vaaka- että pystysuorien kumies peltöille. Samaa tynnyä voi käyttää max. 2 sektorin. Käsiteltävien lämpötilan tulisi olla 5-25°C välillä. Jos lämpötila on yli 30 °C tai jos suhteellinen ilmankosteus on yli %50, levitä tuote 50x50 cm sektoreittain. Mikäli osittain kovetunut pinnotte joutuu kosketuksiin veden kanssa, on pinnotte poistettava konekiiillotuksella ja käsiteltävä uudelleen.

Käsitelyjärjestys (jokainen segmentti noin 1m²):

Katto 1 ja 2 sektorit

Konepelti 3 ja 4 sektorit

Ovet 5, 6, 7, 8 sektorit

Takassa 9 ja 10 sektorit

## AR العربية

يستخدم على: المركبات، المعدات البحرية ومركبات النقل العام (القطارات، المتحارات، الخ) وأي غطاء مطلي، الأسطح البلاستيكية السوداء أو الشفافة كالمصابيح.

لا تقم باستخدامه على:

لا تقم باستخدامه على الكروم، الأسطح المصنوعة بدون "لاكر" أو الطلاء المعد صبغته في أقل من 3 أشهر.

الاستخدام:

قم بتجهيز السطح المراد حمايته. ينصح بغطئ السطح كاملاً، يمكن استخدام المعجون "كلاي بار" للأسطح الغير جديدة ثم غسل السيارة مجدداً. قم باستخدام "نازيوال كين" Nasiol Clean لتجهيز السطح مع التخفيف تماماً باستخدام منشفة من نوع "مايكروفايبر". تأكد من عدم وجود قطرات ماء من الأجزاء المخفية كالمصابيح أو القطع البلاستيكية. يمكن التخفيف باستخدام الهواء، إن لاسس السطح الماء قبل مرور 24 ساعة من وضع ZR53 يجب إعادة الخطوات عليه. يشترط خلو السطح من الجراثيم، الماء وبقايا المنظفات ومواد التلميع.

تأكد من تواجد المنصمر المراد حمايته بـ ZR53 في منطقة باردة وجافة وبعداً عن أشعة الشمس المباشرة. استخدم القفازات وقم بتحريك العبوة جيداً وضع مرات وقم بتفحصها. قم بغطئ العبوة على اللظان المرود معها 4-5 مرات بسد فرفة العبوة لكل عنصر في المركبة أو السطح المراد حمايته (تكل 1 متر مربع) وقم بمسحها على السطح في خطوط طويلة متتلفة بدون ترك مناطق غير مغطاه خلال 75 ثانية. تتواجد مع العبوة منشفتين من نوع "مايكروفايبر" إحداهما تحتوي على شعيرات قصيرة والأخرى على شعيرات طويلة، قم باستخدام المنشفة ذات الشعيرات القصيرة

parcelling ang ibabaw ay may 50-50cm n lugar,payagan ilung itong para sa initials na 24 oras sa pa mamaglang ng pag protecta mula sa mag ka halong,tubig,at iba pang chemicals,ang ZR53 ay nangang ng lahat ng lunas sa loob ng 48 oras at makamikit dito ang kayamanutan o kasagutan,pag gamit ng microfiber buffing cloths,hinde maaring pag katapos sa application.

Approximate consumptions for cars:

Small Automobiles - 30-35 ml (A-B)

Medium Automobiles - 35-40 ml (C-D)

Big Automobiles - 40-50 ml (E,SUV)

Tuotepakkauksessa on 2 mikrokuutiolinna. Pyyhi ensimmäisellä kutuilinalla (vaalean sininen) pyörivin liikkein heti kun pinnotte alkaa kuivua. Pyyhi lopuksi kevyin pyörivin liikkein toisella kutuilinalla (tumman sininen) kumies näkyvissä ei ole sumuisia kohtia tai kohtia jossa tuuletta on liikaa. Ennen kulluttajien käyttöä taita ne 2 kertaan 5 oesaa ja käytä kutkain oesaa vuoron perään.

Muuta huomiotavaa:

Anna pinnotteen kovettua 24 tunta suojaassa kosketuksilta, vedeltä ja kemikaaleilta.

Täysi kovettumisaika (9H kovuuteen) 48 tuntia.

Käsitelyaika noin 60-90 minuuttia.

Arvioitu pinnotuksen kestokäi noin 3 vuotta.

ZR53 kovetunut pinnotte voidaan poistaa vain hiomalla, kuten koneellisella kiiillotuksella.

Käytettyjä mikrokuutiulinoja ei voida käyttää uudelleen herkille pinoille, kuten lakatuilla autoon maalipinnoille.

Arvioitu tuotteen menekki (ml – millilitra) autoille:

Pienet autot (A-B luokat) – 30-35 ml.

Keskikokoiset autot (C-D luokat) – 35-40 ml.

Suuret autot (E ja SUV luokat) – 40-50 ml.

Please share your opinions about Nasiol ZR53 on social media

f /nasiolove | @nasiol

ARTEKYA TECH. LTD.  
ikittelli OSB Heskon Sitesi  
M10-189 Istanbul / TURKEY  
Tel : +90 212 670 13 95  
[www.nasiol.com](http://www.nasiol.com)